

RIBERG PM B

Ароматический полиизоцианатный
преполимер на основе
дифенилметандиизоцианата

Предназначен для одно-
и двухкомпонентных
полиуретановых
и полимочевинных покрытий.
Не содержит растворителей.



271

Эквивалентный вес
изоцианата

1,14

Относительная
плотность при 25°C

15-15,5

Изоцианатное число, %

100

не менее
Содержание нелетучих
веществ, %

15-15,5

Вязкость при 20 °C , мПа·с

Гарантийный срок годности
компонентов системы

6 месяцев*

*для компонента "А" и "В" при условии хранения в сухом
отапливаемом помещении в герметично закрытой
оригинальной упаковке с даты изготовления.

Продукт поставляется
в бочках:

220 и 50 кг

Транспортировка и хранение компонентов
системы должны производиться в
соответствие с действующими
нормативными требованиями. Перевозка
компонентов системы осуществляется
только закрытым транспортом.
Предохранять от замерзания, воздействия
прямых солнечных лучей. Компоненты
гигроскопичны!
Предохранять от контакта с влагой и
естественной влажностью воздуха!